LDS PA 911

Universele primer op acrylaatbasis voor lijm- en mortel producten

LDS PA 911 is een universele primer op acrylaatbasis voor applicatie op gangbare bouw ondergronden zoals: droogbouwplaten, beton en metselwerk. Typische toepassingen zijn:

- Primer voor lijm- en mortelproducten
- Stofbindend
- Verzegelen van zuigende ondergronden

Eigenschappen

LDS PA 911 is een sneldrogende acrylaatprimer en voldoet aan de eisen van de EN 1504-2 voor het impregneren (I) voor de toepassing conform par. 1 conform EN 1504-9.

LDS PA 911 wordt gerold of gekwast.

- Verbetert de hechting op zuigende ondergronden
- Droogtijd ca. 2-3 uur bij 23°C en 60% RLV
- Bevat geen oplosmiddelen, reukarm

Verwerking

1) Ondergrond voorbereiden

LDS PA 911 is geschikt voor toepassing op minerale ondergronden bestaande uit beton, metselwerk en zuigende natuursteen, maar ook op gips- en gipsvezelplaten.
De ondergrond dient ten allen tijde vrijgemaakt te zijn van alle lossende substanties. Een gedetailleerde ondergrond voorbereiding wordt bij ieder autonoom LDS-product afzonderlijk beschreven.

2) Verwerking

LDS PA 911 kan naar gelang de zuigkracht van de ondergrond met max. 3 delen water verdund worden. Het product op de ondergrond strijken of rollen. Voorkom plasvorming (overdaad schaadt!).

3) Nabehandeling

LDS PA 911 behoeft geen nabehandeling.

Verbruik en verpakking

Naar gelang de zuigkracht van de ondergrond ligt het verbruik op ca. 0,03-0,1 liter /m2.

LDS PA 911 wordt in kunststof verpakking geleverd van 25 of 10 kg.

LDS PA 911 is in onaangebroken originele verpakking, opgeslagen bij 5-35°C in een droge en zonvrije omgeving, ten minste 24 maanden houdbaar.

Kwaliteitskenmerken

Kleur	wit
Soortelijk gewicht	1,01 kg/l
Ondergrondtemperatuur	5-35°C
Capillaire waterabsorptie	0,1 kg/m² x h0,5
Indringdiepte*	> 5 mm

*0,1 l/m² op beton

Reiniging

LDS PA 911 kan voor uitharding met water worden verwijderd. Na uitharding alleen mechanisch.

Milieu en veiligheid

Lees altijd de bijbehorende productveiligheidsbladen en wees attent op alle voor te nemen veiligheidsmaatregelen betreffende dit product.

Attentie

LDS PA 911 is geen doe het zelf product en wordt daarom alleen aan de professionele verwerker geleverd. Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, technische infobladen, normen, evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de hoogste kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op omstandigheden op de bouwplaats hebben wij echter geen enkele invloed. Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid op grond van deze gegevens.