



	Klassieke chape	FloorWITT Chape	LDS ExcellChape	LDS RapidoChape
	met CEM II 32,5 en netwapening	met FloorWITT zonder additief	met FloorWITT-ExcellFloor	met RapidoWITT
Toepassing	Gewone dekvloer	Gewone dekvloer	Snelle dekvloer van hoge kwaliteit	Sneldrogende dekvloer-parking-terras-balkon-garages
Sterkteklasse	C8	C15/F3	C30/F5	C40/F6
Netwapening of vezelwapening?	Verplicht	Ja	Neen	Neen
Cementverbruik	220 kg/m ³	200 kg/m ³	190 kg/m ³	200 kg/m ³
Additiefverbruik	Geen	Geen	760 ml/m ³	Geen
Minimale dikte	7 cm	5 cm	4 cm	35 mm
Minimale dikte op vloerverwarming	45 mm	45 mm	35 mm	25 mm
Krimpklasse*	SW3 0,7mm/m	SW3 0,6 mm/m	SW2 0,5 mm/m	SW2 0,4 mm/m
Opstart vloerverwarming	Dag 28	Dag 21	Dag 7	Dag 3
Beloopbaarheid	Na 48 uur	Na 36 uur	Na 24 uur	Na 12 uur
Droogtijden voor 6 cm dik	28 dagen	28 dagen	14 dagen	7 dagen
Hechting aan het oppervlak	0,5 N/mm ²	1 N/mm ²	2 N/mm ²	3 N/mm ²
Desingbeton of designchape?	Neen	Neen	Eventueel met LDS TopCoat	Eventueel met LDS TopCoat