

LDS Topcoat M 12P

Chemische resistentie* comform EN 13529

Resistentie				
Testmiddel	24 uur	4 dagen	8 dagen	28 dagen
Azijnzuur 10 %	•	•	•	
Natriumhydroxide 5 %	•	•	•	•
Ethanol	•	•	•	•
Xyleen	•	•	•	•
Zoutzuur 5 %	•	•	•	
Zwavelzuur 5 %	•	•		
Dieselolie	•	•	•	•
Drijfmest A	•	•	•	•
Drijfmest B	•	•	•	•

*De chemische resistentie hangt af van de concentratie, de temperatuur en de inwerktijd. Verontreinigingen moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.

Zelfs indien er een goede chemische resistentie is kunnen zich veranderingen aan het oppervlak voordoen, zoals het verlies van glans of verkleuring. Dit zal in elk geval niet de functionaliteit van het materiaal aantasten.