

TRIPLEZERO est une émulsion crémeuse prête à l'emploi super hydrophobe, atoxique. Permet une barrière chimique créant un « bouclier » extrêmement résistant à l'humidité de remontée des maçonneries. **TRIPLEZERO** est adapté à l'utilisation interne et externe.

Application

Dans les maçonneries poreuses ou réalisées en briques pleines et/ou en pierre, roche et tuf pour abattre l'humidité de remontée capillaire dans les maçonneries par injection.

Avantages

- Prêt à l'emploi et facile à appliquer pour injection
- Convient aussi bien à l'usage intérieur qu'extérieur
- Protection hydrofuge efficace et durable dans le temps
- Inodore et sans solvants
- Excellent rapport qualité/coût de l'intervention

Préparation et mise en oeuvre

Il faut enlever tous les plâtres existants détériorés jusqu'à une hauteur supérieure d'au moins 50 cm par rapport à la ligne de remontée maximale évidente.

1) Murs en briques (1 rangée de trous)

Perforer le mur avec des trous de 12 mm de diamètre jusqu'à une profondeur qui ne dépasse pas 5-6 cm du côté opposé, à une distance de 12 cm l'un de l'autre. Le système le plus efficace consiste à forer horizontalement le long du mortier à un niveau situé juste au-dessus de l'élévation la plus élevée entre le sol et le revêtement de sol.

2) Murs en pierres non uniformes (2 rangées de trous parallèles)

Exécution d'une double rangée de trous de 12 mm de diamètre pour une profondeur inférieure à 6 cm à l'épaisseur du mur.

Les deux rangées parallèles de trous seront réalisées à une distance de 8 cm, l'entre-axe entre les trous d'une même rangée sera de 12 cm et les trous des deux rangées seront décalés de 6 cm de façon à obtenir une injection entrecroisée à trous alternés.

3) Murs continus humides au contact avec d'autres unités

Si vous devez traiter une partie de mur humide commune à des propriétés différentes, qui n'ont pas l'intention d'exécuter l'assainissement avec **TRIPLEZERO**, nous mettons l'accent sur la nécessité d'isoler la partie de mur traitée en réalisant deux bandes d'injection verticales à effectuer aux extrémités de la zone à récupérer, jusqu'à une hauteur qui permette d'éviter à l'humidité de passer dans les zones adjacentes.

4) Fondations à hauteurs différentes

Si il y a des murs continus réalisés sur des fondations à différentes hauteurs, la réalisation du cordon injecté avec **TRIPLEZERO**, avec une fonction de barrière à la remontée capillaire, devra maintenir la même distance par rapport au dénivelé du terrain duquel il devra suivre le profil.

5) Angle d'édifice

Si vous avez l'intention de traiter seulement localement une arête de mur (intervention partielle et donc déconseillée), il est conseillé de prolonger le cordon anti-remontée capillaire **TRIPLEZERO** d'au moins 1 m de long des deux côtés de la zone à traiter.

Après avoir effectué les trous, nettoyer par soufflage ou aspiration des résidus. Injecter le **TRIPLEZERO** jusqu'au remplissage maximal du trou. La consommation moyenne de produit est de 10 c3/m par cm d'épaisseur du mur. Après avoir injecté **TRIPLEZERO**, plâtrer les trous avec le mortier rapide SPIDY 15 (voir fiche technique correspondante) Après le traitement contre la remontée capillaire, pour éliminer les effets néfastes du séchage des sels, il faut enduire les parois avec de l'enduit anti-humidité et anti-sel CALIBRO (voir fiche technique correspondante). Finition avec enduit de lissage X-LIME (voir fiche technique correspondante).



Consommation et rendement

Pour les injections, la consommation moyenne de produit est de 10 cc par cm d'épaisseur du mur.

Emballage et stockage

Fourni dans un Unipack de 600 cm³ ou en bidon de 15 kg.

Le stockage des emballages doit être effectué dans des environnements protégés du soleil et de l'humidité à des températures supérieures à + 5°C.

Durée de conservation 12 mois.

Caractéristiques physiques et techniques

Spécifications	Valeurs
Aspect	Pâte crémeuse blanche
Densité (+20°C)	0,9 g/m ³
Température d'application	De +5°C à +35°C

Consommation indicative




Épaisseur des murs	Nombre d'unipack par mètre linéaire *
Mur 60 cm	1 pcs
Mur 50 cm	0,83 pcs
Mur 40 cm	0,66 pcs
Mur 26 cm	0,43 pcs
Mur 13 cm	0,21 pcs

TRIPLEZERO : 10 cc/m pour chaque
cm d'épaisseur de la maçonnerie
Ex. : il faut imperméabiliser 8 m de
maçonnerie d'une épaisseur de 40
cm : (8 m x 0,66 pièce) = 5,28 pièces.
(6 cartouches/unipack)

* Consommations indicatives, en fonction de l'épaisseur du mur,
de cartouches/unipack de TRIPLEZERO nécessaires au traitement
d'un mètre linéaire de maçonnerie. Les valeurs sont purement
indicatives car elles peuvent varier de manière consistante, en
fonction du support.

Notes légales

Note pour l'acheteur/installateur: Le présent document est mis à disposition par la société LDS Construct à titre purement indicatif et de support pour l'acheteur/applicateur. Ne tient pas compte des approfondissements nécessaires à effectuer selon le contexte de travail considéré, dont la société LDS Construct n'est en aucun cas responsable. Ne modifie pas et n'élargit pas les obligations du producteur LDS Construct. Elle est susceptible de faire l'objet de modifications dont l'applicateur devra s'enquérir avant chaque application en consultant le site www.ldsconstruct.com. Les précisions ci-dessus s'appliquent également aux informations techniques et commerciales d'avantvente fournies par le réseau commercial.



 = 10 cc x cm (D) x mt (C)	
 (D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz. 
cm 50	0,83 pz. 
cm 40	0,66 pz. 
cm 26	0,43 pz. 
cm 13	0,21 pz. 