

LDS PA 911 est un primaire universel à base d'acrylique à appliquer sur des supports usuels en construction, notamment : plaques utilisées en construction sèche, béton et maçonnerie. Les applications typiques sont :

- Primaire pour colles et mortiers
- Fixation de la poussière
- Scellement de supports absorbants
- Tant pour l'intérieur que l'extérieur.

Caractéristiques

LDS PA 911 est un primaire acrylique à séchage rapide qui respecte les exigences de la norme EN 1504-2 pour l'imprégnation (I) pour une application conformément au par. 1 selon la norme EN 1504-9.

LDS PA 911 s'applique au rouleau ou à la brosse.

- Améliore l'adhérence, régule la capacité d'absorption des supports intérieurs
- Pour l'extérieur sous les recouvrements
- Temps de séchage : 1 à 2 heures à 23 °C et 60 % d'humidité relative
- Ne contient pas de solvants et est peu odorant
- Capillaire actif, grande profondeur de pénétration

Mise en œuvre

1) Préparation du support

LDS PA 911 convient pour une application sur des supports minéraux en béton, maçonnerie et pierre naturelle poreuse, mais aussi sur des plaques en plâtre et plâtre fibré.

Le support doit à tout moment être libéré de toutes les substances qui se détachent. Une préparation détaillée du support est décrite à part au niveau de chaque produit LDS autonome.

2) Mise en œuvre

LDS PA 911 peut être dilué dans max. 3 parts d'eau en fonction du pouvoir absorbant du support.

Appliquer le produit sur le support à la brosse ou au rouleau. Éviter la formation de flaques (l'excès nuit !).

3) Traitement final

LDS PA 911 ne nécessite pas de traitement final.

Consommation et conditionnement

En fonction du pouvoir absorbant du support, la consommation est d'environ 0,03 à 0,1 litre/m².

LDS PA 911 est livré dans un emballage en plastique de 10 ou 25 kg.

LDS SL 911 peut être conservé pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à 5-35 °C dans un environnement sec et à l'abri du soleil.

— Caractéristiques de qualité

Couleur	blanc
Densité	1,01 kg/l
Température du support	5-35°C
Absorption capillaire de l'eau	0,1 kg/m ² x h0,5
Profondeur de pénétration*	> 5 mm

*0,1 l/m² sur du béton

— Nettoyage

LDS PA 911 peut être enlevé avec de l'eau avant durcissement. Et uniquement mécaniquement après.

— Environnement et sécurité

Toujours lire les fiches de données de sécurité des produits correspondantes et respecter rigoureusement toutes les consignes de sécurité relatives à ce produit.

— Attention

LDS PA 911 n'est pas un produit de bricolage et est donc exclusivement réservé aux professionnels. Toutes les caractéristiques du produit indiquées ont été déterminées dans des conditions de laboratoire contrôlées, conformément aux normes applicables. Les valeurs déterminées dans les conditions du chantier peuvent s'en écarter.

