

LDS PA 911 is een universele primer op acrylaatbasis voor applicatie op gangbare bouwondergronden zoals: droogbouwplaten, beton en metselwerk. Typische toepassingen zijn:

- Primer voor lijmen en mortels
- Stoffbinding
- Afdichten van absorberende ondergronden
- Zowel binnen als buiten

Eigenschappen

LDS PA 911 is een sneldrogende acrylaatprimer en voldoet aan de eisen van de EN 1504-2 voor het impregneren (I) voor de toepassing conform par. 1 conform EN 1504-9.

LDS PA 911 wordt aangebracht met roller of borstel.

- Verbetert de hechting en reguleert de zuigkracht van de ondergronden in binnenruimtes
- Droogtijd ca. 1-2 uur bij 23°C en 60% RLV
- Buiten onder afdekking
- Bevat geen oplosmiddelen, reukarm
- Capillair actief, grote penetratiediepte

Verwerking

1) Ondergrond voorbereiden

LDS PA 911 is geschikt voor toepassing op minerale ondergronden bestaande uit beton, metselwerk en zuigende natuursteen, maar ook op gips- en gipsvezelplaten.

De ondergrond dient ten allen tijde vrijgemaakt te zijn van alle lossende substanties. Een gedetailleerde ondergrond voorbereiding wordt bij ieder autonoom LDS-product afzonderlijk beschreven.

2) Verwerking

LDS PA 911 kan naar gelang de zuigkracht van de ondergrond met max. 3 delen water verdund worden. Het product op de ondergrond strijken of rollen. Voorkom plasvorming (overdaad schaadt!).

3) Nabehandeling

LDS PA 911 behoeft geen nabehandeling.

Verbruik en verpakking

Naar gelang de zuigkracht van de ondergrond ligt het verbruik op ca. 0,03-0,1 liter /m².

LDS PA 911 wordt in kunststof verpakking geleverd van 10 of 25 kg.

LDS PA 911 is in onaangebroken originele verpakking, opgeslagen bij 5-35°C in een droge en zonvrije omgeving, ten minste 24 maanden houdbaar.

Kwaliteitskenmerken

Kleur	wit
Soortelijk gewicht	1,01 kg/l
Ondergrondtemperatuur	5-35°C
Capillaire waterabsorptie	0,1 kg/m ² x h0,5
Indringdiepte*	> 5 mm

*0,1 l/m² op beton

Reiniging

LDS PA 911 kan voor uitharding met water worden verwijderd. Na uitharding alleen mechanisch.

Milieu en veiligheid

Lees altijd de bijbehorende productveiligheidsbladen en wees attent op alle voor te nemen veiligheidsmaatregelen betreffende dit product.

Attentie

LDS PA 911 is geen doe het zelf product en wordt daarom alleen aan de professionele verwerker geleverd. Alle vermelde productkenmerken zijn onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden bepaald volgens de relevante normen. Waarden die onder bouwomstandigheden zijn bepaald, kunnen hiervan afwijken.

